

RELEKTA
101

BYGGSKUM

Isolerende fugeskum for alle årstider

- Støydempende og kuldeisolerende
- Sterk heft til de fleste materialer
- Lav ekspansjonskraft – presser ikke ut dør- eller vindusrammer
- Kan brukes ned til -10 °C
- Klar til bruk, med medfølgende rør



Helårs fugeskum til tetting, isolering og montering. Brukes med medfølgende rør uten behov for ekstra verktøy. Svært god heft til de aller fleste materialer med unntak av Teflon, PE- og PP plast, samt silikon. Gir ca. 20 liter ekspandert skum. 101 BYGGSKUM kan påføres i temperaturer ned til -10 °C, men boksen må være romtemperert.

BRUKSOMRÅDER

- Støydempende og kuldeisolerende tetting rundt dører og vinduer.

BRUKSANVISNING

1. Overflaten må være ren og avfettet.
2. For optimal heft bør overflaten fuktes med vann. 101 BYGGSKUM kan påføres i temperaturer ned til -10 °C, men boksen må være romtemperert.
3. Skru på det medfølgende røret, og rist boksen minst 20 ganger.
4. Hold boksen opp-ned under påføring.
5. Skummet ekspanderer ca. 50 %. Uherdet skum fjernes med PUR CLEANER, mens herdet skum må fjernes mekanisk samt med REMOVE ALL. Herdet skum må beskyttes mot UV-lys og direkte sollys.

TEKNISK INFORMASJON

Arbeidstemperatur: Fra -10 °C til +30 °C for overflaten/luft og mellom +5 °C til +25 °C for boksen

Base: Polyuretan

Flammepunkt: +400 °C

Hinnedannelse: 10 - 14 minutter

Kan bearbeides etter: 30 - 35 minutter

Oppbevaring og holdbarhet: 18 måneder i uåpnet boks. Stående, tørt og kjølig

Strekfasthet: 1,5 Kg/cm² (BS5241)

Temperaturbestandig: -50 °C til +90 °C (langvarig), -65 °C til +110 °C (kort tid)

Fullherdet etter ved +24 °C: Maks 12 timer. Ved -5 °C; 24 timer

Densitet: 25-30 kg/m³

Bestandighet mot normale klimatiske forhold: Motstandsdyktig mot fuktighet og vann, men ikke UV-stråler (motstandsdyktigheten mot vann bortfaller om byggskummet skjæres)

Trykkfasthet: 0,3 kg/cm² (DIN53421)

Brannklasse: B3

Isoleringsevne: 0,036 W/(m x K)

Volum fra boks lagret romtemperatur: ca. 20 liter

FORPAKNING

Forpakning	Art.nr	NOBB-nr	EL-nr	NRF-nr
500 ml aerosol	T599631	54431652	1817982	9507471

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.